

Īpašības

Izmantošana	cementa, smilšu, grants un granulāta izkraušanai no transportēšanas automašīnām.
Īpašas pazīmes	Nodiluma vērtība atbilstoši DIN 53516 < 65 mm ³
Standarts	ISO 1307
Iekšējā kārtā	Īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
Ieliktnis	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un vara stieple
Ārskats	īpaša sintētiskā gumija - īpaši noturīga pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību, īpaši apstrādāta.
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Cements Smiltis Grants Granulāti



Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Rullļa garums (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1,1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1,1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2,1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20