


Īpašības

Īpašas pazīmes	Īpaši elastīga Mazs liekuma rādiuss noturīga pret nodilumu, ozonu un atmosfēras iedarbību
Standarts	ISO 18752-CCT
Iekšējā kārtā	Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis	četras augstākās izturības tērauda spirāļu kārtas
Ārskats	ugunsizturīgs atbilstoši MSHA sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	121 °C
Darba vides	Minerāleļļa Glikols Ūdens un glikola emulsijas Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Impulsa pārbaude	pārbaudīts ar 500.000 impulsiem atbilstoši ISO 6803:2008



Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Izmēģinājuma spiediens (bar)	Spiediena izturība (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Weight / meter (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9,9	20,2	420,0	840	1680	65	0,70
KP 613	12	8	1/2"	13,0	22,9	420,0	840	1680	90	0,85
KP 616	16	10	5/8"	16,4	26,5	420,0	840	1680	100	1,04
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380,0	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26,0	37,9	350,0	700	1400	150	2,20
KP 632	31	20	1,1/4"	32,5	45,9	350,0	700	1400	280	2,58

DN = nominālais diametrs, nominālais platums