

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Meettechniek |
| Binnenlaag | Polyamide |
| Voering | Een vlechtwapening van aramide |
| Buitenlaag | Polyamide |
| Kleur | zwart |
| Temperatuur min. | -35 °C |
| Temperatuur max. | 100 °C |
| Middelen | Vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol |



Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius min. (mm) |
|---------------|-----|------|-------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| HM 102 | 2 | 1 | 5/64" | 2,0 | 5,1 | 630,0 | 2000 | 35 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte