

SI 300

Brandstofslang met omvlechting

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Lagedrukslang voor brandstofleidingen
Norm	DIN 73379
Binnenlaag	Oliebestendig, synthetisch rubber
Voering	Een vlechtwapening van textiel en een vlechtwapening van verzinkt staaldraad
Buitenlaag	Geen
Kleur	metalliek
Temperatuur min.	-35 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Ottobrandstoffen Diesel Ruwe olie Smeermiddelen



Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominale diameter, nominale wijde