


## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Bouw<br>Landbouwtechniek   |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Uiterst sterk, buigzaam, druk- en slijtvast, UV- en weerbestendig<br>Licht geribbelde buitenkant |
| <b>Binnenlaag</b>           | Stabiel, zeer flexibel, glad, geplastificeerd PVC  |
| <b>Voering</b>              | Verstevigingsspiraal van slag- en drukvast PVC   |
| <b>Buitenlaag</b>           | Stabiel, zeer flexibel, glad, geplastificeerd PVC  |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -5 °C  |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 60 °C  |
| <b>Middelen</b>             | Water  |



## Aanwijzing

Alle bijv. '-6' referenties hebben geen betrekking op de wanddikte

## Artikel

| Aanduiding     | Duim   | Inw. Ø<br>(mm) | Wanddikte<br>(mm) | BD* bij 20°C<br>(bar) | Barstdruk<br>(bar) | Vacuüm<br>(bar) | Buigradius min.<br>(mm) | Rollenlengte<br>(m) |
|----------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| PVC WAS 19-6   | 3/4"   | 19             | 3,0               | 8,0                   | 25                 | 0,7             | 85                      | 50                  |
| PVC WAS 25-7   | 1"     | 25             | 3,0               | 7,0                   | 21                 | 0,6             | 105                     | 50                  |
| PVC WAS 32-6   | 1.1/4" | 32             | 3,0               | 6,0                   | 21                 | 0,6             | 125                     | 50                  |
| PVC WAS 38-6   | 1.1/2" | 38             | 3,5               | 6,0                   | 18                 | 0,6             | 150                     | 50                  |
| PVC WAS 50-5   | 2"     | 51             | 4,5               | 5,0                   | 15                 | 0,6             | 205                     | 50                  |
| PVC WAS 60-4.5 | 2.1/2" | 60             | 4,5               | 4,5                   | 13                 | 0,6             | 248                     | 50                  |
| PVC WAS 76-3.5 | 3"     | 76             | 4,5               | 3,5                   | 12                 | 0,6             | 320                     | 50                  |
| PVC WAS 90-3.5 | 3.1/2" | 90             | 5,0               | 3,0                   | 11                 | 0,6             | 395                     | 50                  |

BD = werkdruk