


### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Mijnbouw Compressoren
<b>Bijzondere kenmerken</b>	gladde buitenlaag
<b>Binnenlaag</b>	Natuur- en synthetisch rubber
<b>Voering</b>	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening
<b>Buitenlaag</b>	Natuur- en synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weersbestendig
<b>Kleur</b>	geel
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	70 °C
<b>Middelen</b>	Perslucht



### Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40