


Eigenschappen

| | |
|---------------------------|---|
| Constructie | Groefring-afdichtset |
| Werkdruk | tot 700 bar |
| Glij snelheid max. | 0,5 m/s |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 110 °C |
| Middelen | Minerale olie . Water-emulsies |
| Montage | op meerdelige zuiger |
| Materiaal | (1) Draagring: NBR (2) Afdichting weefselversterkt NBR (3) Bakring: acetaalharz |
| Toepassing | Hydrauliek |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| D | d | M | L |
| H9 / e8 | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,12 |



Beschrijving

Weinig benodigde ruimte
Hoge extrusieweerstand.

Bestelaanwijzingen

Neem voor bijzondere bedrijfsvoorwaarden (vloeistof, temperatuur, druk...) a.u.b. contact met ons op.
Ander materiaal mogelijk: FPM.

Artikel

| Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| DS 220 157-NEO | 56 | 40 | 13,5 |
| DS 248 188-NEO | 63 | 48 | 10,0 |
| DS 255 177-NEO | 65 | 45 | 13,5 |
| DS 275 196-NEO | 70 | 50 | 13,5 |
| DS 314 236-NEO | 80 | 60 | 13,5 |
| DS 334 255-NEO | 85 | 65 | 13,5 |
| DS 334 275-NEO | 85 | 70 | 11,6 |
| DS 354 275-NEO | 90 | 70 | 13,5 |
| DS 374 295-NEO | 95 | 75 | 13,5 |
| DS 393 3141-NEO | 100 | 80 | 13,0 |
| DS 393 314-NEO | 100 | 80 | 13,5 |
| DS 413 334-NEO | 105 | 85 | 13,5 |
| DS 433 354-NEO | 110 | 90 | 13,5 |
| DS 452 374-NEO | 115 | 95 | 13,5 |
| DS 472 393-NEO | 120 | 100 | 13,5 |
| DS 480 401-NEO | 122 | 102 | 14,6 |
| DS 492 393-NEO | 125 | 100 | 16,2 |
| DS 511 413-NEO | 130 | 105 | 16,2 |
| DS 531 433-NEO | 135 | 110 | 16,2 |
| DS 551 452-NEO | 140 | 115 | 16,2 |
| DS 590 472-NEO | 150 | 120 | 18,8 |
| DS 629 511-NEO | 160 | 130 | 18,0 |