


### Eigenschappen

<b>Toepassing</b>	Well suited for high and low pressure applications with small bending radii
<b>Toepassingsgebied</b>	Hoofdzakelijk voor de chemische en de levensmiddelenindustrie
<b>Uitvoering</b>	Gladde inliner van wit PTFE
<b>Eigenschappen</b>	Geen resten in de slang dankzij de gladde kern Levensmiddelenleucht
<b>Materiaal slang</b>	PTFE (polytetrafluoretheen)
<b>Omvlechting</b>	zonder omvlechting buitenliggende vacuüm-spraaalsteun
<b>Temperatuur min.</b>	-70 °C
<b>Temperatuur max.</b>	260 °C
<b>Temperatuur</b>	geldt alleen voor de slang
<b>Materiaal</b>	PTFE (polytetrafluoretheen)
<b>Goedkeuring</b>	Het basismateriaal beschikt over een FDA-goedkeuring.



### Aanwijzing

De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.  
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting  
Vanaf 120 °C moet rekening worden gehouden met de drukverminderingfactor.  
(max. werkdruk = werkdruk x factor).  
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C  
Factor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

### Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	Inw. Ø min. (mm)	Buiten-Ø min. (mm)	Wanddikte (mm)	Buigradius min. (mm)	Werkdruk 20°C (stat.) (bar)	Gewicht per m (kg)
ASW 013	11,5	16,2	1,25	38	7,0	0,072
ASW 016	15,5	20,2	1,25	42	5,0	0,180
ASW 020	20,0	23,2	1,00	50	5,0	0,200
ASW 025	22,8	26,0	1,00	70	5,0	0,200
ASW 032	30,5	35,7	1,50	85	5,0	0,450
ASW 040	36,5	42,5	1,50	100	5,0	0,660
ASW 050	48,5	55,1	1,65	140	5,0	0,950