

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | voor compressoren, onder ruwe omstandigheden in de mijnbouw, in steengroeven, in de hoog- en laagbouw, op werven en tankstations Lagedrukbereik |
| Norm | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| Binnenlaag | NBR |
| Voering | Synthetische garenvlechtwerken |
| Buitenlaag | NBR |
| Kleur | zwart met blauwe strepen |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 70 °C |
| Middelen | Water Perslucht met olienevel |



Artikel

| Aanduiding | Duim | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Buigradius min. (mm) |
|-------------|------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| KOMP 19-6 T | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| KOMP 25-7 T | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |