


SG 100 RI

Wąż ssący

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|---|
| Zakres stosowania | Wąż do przewodów próżniowych i zwrotnych |
| Cechy szczególne | żłobkowana powłoka zewnętrzna |
| Norma | podobne jak wg SAE 100 R4 |
| Warstwa wewnętrzna | olejoodporna guma syntetyczna |
| Wkład | dwie wkładki tekstylne o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i spirala ze stali sprężynowej |
| Warstwa zewnętrzna | guma syntetyczna |
| Kolor | czarny |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Czynniki robocze | olej mineralny emulsje wodno-glikolowe emulsje wodno-olejowe |



Wskazówka

Zalecana prędkość przepływu dla mediów w wężach ssawnych wynosi maksymalnie 1m/s.

Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Próżnia (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|------------|-----|------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| SG 120 RI | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29 | 30 | -0,9 | 50 |
| SG 125 RI | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 34 | 30 | -0,9 | 60 |
| SG 132 RI | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 30 | -0,9 | 75 |
| SG 140 RI | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 30 | -0,9 | 100 |
| SG 150 RI | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 30 | -0,9 | 130 |
| SG 160 RI | 60 | 40 | 2.3/8" | 60,0 | 72 | 30 | -0,9 | 165 |
| SG 163 RI | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 75 | 30 | -0,9 | 175 |
| SG 176 RI | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 89 | 30 | -0,9 | 210 |
| SG 190 RI | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 103 | 21 | -0,9 | 270 |
| SG 1102 RI | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 116 | 21 | -0,9 | 300 |
| SG 1127 RI | 125 | 80 | 5" | 127,0 | 142 | 12 | -0,9 | 400 |
| SG 1152 RI | 150 | 96 | 6" | 152,4 | 169 | 12 | -0,9 | 600 |
| SG 1203 RI | 200 | 128 | 8" | 203,0 | 223 | 12 | -0,8 | 810 |

DN = średnica znamionowa – Ciśnienie rozrywające: Współczynnik bezpieczeństwa = 3:1