
HK FAC CRNI

tłoczysko chromowane CRNI

Właściwości

Wykonanie	tłoczyska - z metra tolerancja f7
Materiał	stal 20MNV6CRNI
Ochrona powierzchni	Powłoka niklowa 30µm, powłoka chromowa 20µm Twardość powierzchni powłoki niklowej HV 300 Twardość powierzchni powłoki chromowej HV 850 Chropowatość Ra ≤ 0,2µm odporność na korozję do 1000 godzin w teście NSS wg ISO 3768 / min. Rating 9



Wskazówki do zamówienia

Max. production length 6.00 m
inne wielkości na zapytanie

Artykuł

Oznaczenie	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = średnica tłoczyska

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.