


NY 500

Termoplastyczny wąż wysokociśnieniowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--------------------|--|
| Zakres stosowania | przemysł chemiczny |
| Warstwa wewnętrzna | Polyamide (PA) |
| Wkład | one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert |
| Warstwa zewnętrzna | poliuretan |
| Kolor | czarny |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Zakres temperatury | limited to +70°C for air and water based fluids |
| Czynniki robocze | rozpuszczalniki |



Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo: 4 : 1

Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|------------|-----|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| NY 506 | 6 | 4 | 1/4" | 6,6 | 12,7 | 700,0 | 2800 | 35 |
| NY 508 | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 16,0 | 700,0 | 2800 | 60 |
| NY 510 | 10 | 6 | 3/8" | 9,8 | 18,7 | 700,0 | 2800 | 90 |
| NY 513 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 23,2 | 590,0 | 2360 | 100 |
| NY 516 | 16 | 10 | 5/8" | 16,3 | 26,6 | 500,0 | 2000 | 160 |
| NY 520 | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 450,0 | 1800 | 180 |
| NY 525 | 25 | 16 | 1" | 25,8 | 38,1 | 315,0 | 1260 | 250 |

DN = średnica znamionowa