


Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Zakres stosowania | górnictwo sprężarki |
| Cechy szczególne | gładka powłoka zewnętrzna |
| Warstwa wewnętrzna | guma naturalnego i syntetycznego |
| Wkład | syntetyczna wkładka tekstylna o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie |
| Warstwa zewnętrzna | kauczuk naturalny i syntetyczny, odporny na ścieranie, działanie ozonu i czynników atmosferycznych |
| Kolor | żółty |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Czynniki robocze | sprężone powietrze |



Artykuł

| Oznaczenie | Cal | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Długość rolki (m) |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| KOMP 13-5 G | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 125 | 60 | 40 |
| KOMP 19-5 G | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| KOMP 19-6 G | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| KOMP 25-5.5 G | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| KOMP 25-7 G | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| KOMP 32-6 G | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 260 | 60 | 40 |
| KOMP 38-5 G | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| KOMP 38-7 G | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| KOMP 51-7.5 G | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 510 | 60 | 40 |
| KOMP 63-10 G | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 480 | 60 | 40 |
| KOMP 75-9 G | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 762 | 60 | 40 |