AUTOGEN ROT

Mangueira autógena vermelha



Características					
Campo de aplicação	Aplicações autógenas				
Características especiais	camada externa lisa				
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)				
Camada interna	borracha sintética				
Reforço	um reforço trançado têxtil				
Camada externa	borracha sintética				
Cor	vermelho				
Fluidos	acetileno gasoso				



Artigo						
Descrição	Ø interno	Ø externo	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	50