


Características					
Campo de aplicação	Mineração Compressores				
Características especiais	camada externa lisa				
Camada interna	Borracha natural e sintética				
Reforço	reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento				
Camada externa	borracha natural e sintética, resistente à abrasão, ao ozônio e às intempéries				
Cor	amarelo				
Temperatura min.	-25 °C				
Temperatura max.	70 °C				
Fluidos	Ar comprimido				



Artigo									
Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Raio de curvatura mín. ^(mm)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo (m)	
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40	
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40	
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40	
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40	
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40	
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40	
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40	
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40	
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40	
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40	
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40	