

Características					
Campo de aplicação	Circuitos de média pressão com condições de montagem exíguas				
Características especiais	raio de curvatura estreito				
Norma	EN 857 2 SC				
Camada interna	borracha sintética resistente ao óleo				
Reforço	dois reforços trançados de fio de aço altamente resistente à tração				
Camada externa	borracha sintética, resistente ao óleo e às intempéries				
Cor	preto				
Temperatura min.	-40 °C				
Temperatura max.	100 °C				
Alteração do comprimento	+2 % a - 4 %				
Fluidos	Óleo mineral Óleo à base de poliglicol Água (0 °C até + 70 °C) Emulsões de óleo/água				



Artigo										
Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	Ø interno (mm)	Ø Reforço (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ensaio (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = diâmetro nominal