

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Tehnică de măsurare
Strat interior	Poliamidă
Insertie	o insertie de textură din aramid
Strat exterior	Poliamidă
Culoarea	negru
Temperatură min.	-35 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol



Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
HM 102	2	1	5/64"	2,0	5,1	630,0	2000	35

DN = diametru nominal