
NYZ 800 (R8)

Furtun gemene de înaltă presiune din material termoplastic

Caracteristici



Domeniul de utilizare	Circuite de înaltă presiune utilizare generală
Caracteristici speciale	rezistență mare la temperatură, frecare și ozon nu apar umflături sau rigidizări la utilizarea diluanților sau a mediilor alcaline Furtun dublu rezistență la oboseală la îndoire foarte bună dilatare volumică mică
Standard	SAE 100 R 8, BS 4983, ISO 3949
Strat interior	Poliester elastomer
Inserţie	o inserție de textură din aramid
Strat exterior	Poliuretan
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	100 °C
Modificare de lungime	+ 3 % până la - 3 %
Medii	Ulei mineral Utilizări cu medii chimice sau gazoase Uleiuri sintetice Apă (0 °C până la + 60 °C) Emulsii apă-ulei (până la + 60 °C)

Indicaţie

Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
NYZ 804	5	3	3/16"	5,0	8,9	350,0	1400	30
NYZ 806	6	4	1/4"	6,5	11,5	350,0	1400	50
NYZ 808	8	5	5/16"	8,1	13,4	300,0	1200	55
NYZ 810	10	6	3/8"	9,7	15,5	280,0	1120	60
NYZ 813	12	8	1/2"	13,0	19,9	245,0	960	80

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.