

TAFZ 100 CU

Furtun gemene de înaltă presiune HD, tip TAFZ CU, liță de cupru

HANSA-FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Furtun pentru vopsire prin stropire, conductor electric, cu flexibilitate mare și greutate mică |
| Caracteristici speciale | Furtun jumelat cu liță de cupru Caracteristici avantajoase de curgere Rezistență mare la lumină, temperaturi, îmbătrânire, medii chimice. |
| Strat interior | Poliamidă |
| Insertie | o insertie de textură din poliester cu liță de cupru pentru neutralizarea încărcăturilor electrostatice |
| Strat exterior | NW 4: poliamidă; de la NW 6: Poliuretan |
| Culoarea | negru |
| Temperatură min. | -60 °C |
| Temperatură max. | 80 °C |
| Modificare de lungime | + 3 % până la - 1 % |
| Medii | rezistență la mulți agenți tehnologici în special la vopselele și soluțiile utilizate în tehnica de pulverizare a vopselelor |



Indicație

Montaj cu racorduri sertizate și filetate.

Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

Furtunurile pentru pulverizat vopsea se supun directivei privind aparatele de pulverizat lichide (ZH 1-406), emisă de asociația de profil. Acordați atenție integrării acestora în alte sisteme.

Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | BD* la 20°C (bar) | BD* la 50°C (bar) | BD* la 80°C (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|-------------|-----|------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| TAFZ 104 CU | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| TAFZ 106 CU | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = diametru nominal – BD = presiunea de lucru