ICA
Furtun metalic

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Well suited for use in gas technology
Execuţie	ondulat paralel cu un singur perete ondulat normal
Material furtun	Oţel inoxidabil 1.4541
Împletitură	1 împletitură din 1.4301
Standard	DIN EN ISO 10380
Temperatură min.	-200 °C
Temperatură max.	550 °C
Temperatură	este valabil numai pentru furtunul
Aprobare	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384





Indicaţie

La valorile presiunii vă rugăm să ţineţi cont de factorii dinamici şi termici de reducere.
Valorile presiunii enumerate se referă numai la furtunuri.

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranţe diametru interior/ diametru exterior (mm)	Rază de îndoire - static (mm)	Rază de îndoire - dinamic (mm)	Presiune de lucru la 20°C (stat.) (bar)	Greutate per m (kg)	Lungime de fabricaţie(m)
ICA 010	10,60	17,50	0,30	35	190	75,0	0,250	la cerere
ICA 013	12,30	19,50	0,30	35	210	70,0	0,290	la cerere
ICA 016	15,70	25,20	0,40	45	285	65,0	0,370	la cerere
ICA 020	19,80	30,30	0,40	55	310	50,0	0,500	la cerere
ICA 025	25,80	36,00	0,40	70	375	40,0	0,640	la cerere
ICA 032	33,00	45,70	0,40	80	405	35,0	1,000	la cerere
ICA 040	40,00	54,00	0,50	100	480	30,0	1,200	10 până la 12
ICA 050	51,60	67,50	0,50	130	550	25,0	1,540	10 până la 12
ICA 065	66,00	87,90	0,60	175	675	20,0	2,550	10 până la 12
ICA 080	76,60	100,00	0,60	200	750	18,0	2,900	10 până la 12
ICA 100	103,00	128,00	1,00	250	920	14,0	4,200	10 până la 12
ICA 125	127,50	154,50	1,00	325	1160	12,5	5,800	10 până la 12
ICA 150	151,50	180,00	1,00	375	1320	10,0	6,800	10 până la 12
ICA 200	200,00	232,00	1,60	260	1400	6,0	11,000	10 până la 12
ICA 250	250,00	287,00	1,60	340	1650	3,5	13,500	10 până la 12
ICA 300	300,00	340,00	2,00	420	2000	2,0	17,600	10 până la 12

Variante produs

ICO	Furtun metalic, fără împletitură
ICB	Furtun metalic, 2 împletituri din 1.4301
IBA	Furtun metalic, 1 împletitură din 1.4301

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.