


# PVC TRANSP ST

Furtun din PVC moale

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie alimentară
<b>Caracteristici speciale</b>	extrem de rezistent, flexibil, rezistent la presiune și frecare, rezistent la radiația UV și la intemperii
<b>Strat interior</b>	PVC adecvat contactului cu produsele alimentare
<b>Insertie</b>	spirale inserate din sârmă din oțel
<b>Strat exterior</b>	PVC adecvat contactului cu produsele alimentare
<b>Culoarea</b>	Transparent
<b>Temperatură min.</b>	-5 °C
<b>Temperatură max.</b>	60 °C
<b>Medii</b>	sucuri de fructe apă minerală vinuri băuturi cu conținut maxim de alcool 15%



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de plesnire (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30