


MD 100 AC

Furtun pentru agent frigorific

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Agent de răcire (tehnică de climatizare) |
| Tip constructiv | pentru armături cu șurub |
| Standard | SAE J2064 |
| Strat interior | butil = R134a valoare de efuziune cu 65% mai redusă decât cea solicitată conform SAEJ2064. |
| Inserție | împletitură extrem de rezistentă din sârmă de oțel |
| Strat exterior | CR = valori ale capacității de absorbție a umezelii cu 75% mai reduse decât cele solicitate conform SAEJ2064 |
| Culoarea | negru |
| Temperatură min. | -40 °C |
| Temperatură max. | 120 °C |
| Medii | Uleiuri pentru compresor: PAG, ester numai pentru TRITON SE55, SEZ80, ulei Solest 35 / 68 Agent de răcire: R134a |



Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|------------------|-----|------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| MD 120 AC | 22 | 16 | 7/8" | 22,8 | 31,3 | 35,0 | 175 | 160 |
| MD 125 AC | 28 | 20 | | 29,3 | 38,3 | 35,0 | 175 | 195 |
| MD 132 AC | 35 | 24 | 1.3/8" | 35,5 | 45,6 | 35,0 | 175 | 225 |

DN = diametru nominal