


# MD 100 AC

Furtun pentru agent frigorific

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Agent de răcire (tehnică de climatizare)  |
| <b>Tip constructiv</b>       | pentru armături cu șurub  |
| <b>Standard</b>              | SAE J2064   |
| <b>Strat interior</b>        | butil = R134a valoare de efuziune cu 65% mai redusă decât cea solicitată conform SAEJ2064.                          |
| <b>Inserție</b>              | împletitură extrem de rezistentă din sârmă de oțel  |
| <b>Strat exterior</b>        | CR = valori ale capacității de absorbție a umezelii cu 75% mai reduse decât cele solicitate conform SAEJ2064        |
| <b>Culoarea</b>              | negru   |
| <b>Temperatură min.</b>      | -40 °C  |
| <b>Temperatură max.</b>      | 120 °C  |
| <b>Medii</b>                 | Uleiuri pentru compresor: PAG, ester numai pentru TRITON SE55, SEZ80, ulei Solest 35 / 68<br>Agent de răcire: R134a |



## Articol

| Denumire         | DN* | Dimensiune | Țol    | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|------------------|-----|------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>MD 120 AC</b> | 22  | 16         | 7/8"   | 22,8            | 31,3            | 35,0                    | 175                        | 160                       |
| <b>MD 125 AC</b> | 28  | 20         |        | 29,3            | 38,3            | 35,0                    | 175                        | 195                       |
| <b>MD 132 AC</b> | 35  | 24         | 1.3/8" | 35,5            | 45,6            | 35,0                    | 175                        | 225                       |

DN = diametru nominal