

HD 100 (1SN)

Шланг высокого давления

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Контуры низкого и среднего высокого давления Обратные шланги
Норма	EN 853 1 SN
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озона- и атмосферостойкостью
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла



Указание

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

Изделие

Наименование DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø min.	Внутренний Ø max.	Ø Вставка min.	Ø Вставка max.	Наружный Ø max.	Рабочее давление	Испытательное давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
HD 104	5	3	3/16"	4,6	5,4	9,0	10,0	12,5	250,0	500	1000
HD 106	6	4	1/4"	6,2	7,0	10,6	11,6	14,1	225,0	450	900
HD 108	8	5	5/16"	7,7	8,5	12,1	13,3	15,7	215,0	430	850
HD 110	10	6	3/8"	9,3	10,1	14,5	15,7	18,1	180,0	360	720
HD 113	12	8	1/2"	12,3	13,5	17,5	19,1	21,4	160,0	320	640
HD 116	16	10	5/8"	15,5	16,7	20,6	22,2	24,5	130,0	260	520
HD 120	19	12	3/4"	18,6	19,8	24,6	26,2	28,5	105,0	210	420
HD 125	25	16	1"	25,0	26,4	32,5	34,1	36,6	88,0	175	350
HD 132	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	39,3	41,7	44,8	63,0	150	250
HD 140	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	45,6	48,0	52,1	50,0	100	200
HD 150	51	32	2"	50,4	52,0	58,7	61,7	65,5	40,0	80	160

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр