


Свойства						
Область применения	Средние контуры высокого давления					
Норма	EN 853 2 SN					
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина					
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки					
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и атмосферостойкостью					
Цвет	черный					
Температура min.	-40 °C					
Температура тах.	100 °C					
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %					
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0°C до + 70°C) Эмульсии воды и масла					



Указание

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

Лзделие													
Наименс	DE DN*	Раз- мер	Дюймы	Ø min.	Ø max.	Вставка min.	Ø Вставка max.	Наружный Ø max.	давление	давление	щее усилие	Мин. радиус изгиба	
UD 204	5	3	2/46"	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
HD 204			3/16"	4,6	5,4	10,6	11,6	14,1	415,0	830	1650	90	
HD 206	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100	
HD 208	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115	
HD 210	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130	
HD 213	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180	
HD 216	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200	
HD 220	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240	
HD 225	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300	
HD 232	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420	
HD 240	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500	
HD 250	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630	
HD 260	60	40	2.3/8"	59,6	61,2	67,4	70,2	73,1	90,0	180	360	630	
HD 276	76	48	3"	75,6	77,2	85,4	88,4	92,6	45,0	90	180	912	

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр