

Свойства

Область применения	Горелка, работающая на пропане
Норма	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Синтетическая резина
Цвет	оранжевый
Температура min.	-20 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Бутан Пропан

**Изделие**

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Продавливающее усиление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина рулона (m)
PROPAN 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	65	100
PROPAN 6-5	6	14	4,0	20,0	60	75	100
PROPAN 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	85	100