


TR WB

Пластмассовая труба из PA 12, мягкая

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Автомобильная техника Лабораторная техника и пищевая промышленность |
| Особые признаки | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес |
| Внутренний слой | Полиамид |
| Вставка | нет |
| Наружный слой | Полиамид |
| Цвет | синий |
| Температура min. | -60 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Область температур | Температурные пики до 120°C |
| Рабочие среды | Минеральное масло Консистентная смазка Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей |



Указание

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).

Темп.: 20°C / 30°C / 40°C / 50°C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C / 120°C

Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Изделие

| Наименование | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Толщина стенок (mm) | BD* при 20°C (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| TR 04-0.5 WB | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| TR 04-0.65 WB | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| TR 04-1 WB | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| TR 05-0.85 WB | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| TR 05-1 WB | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| TR 06-1 WB | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| TR 08-1 WB | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| TR 08-1.25 WB | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| TR 08-1.5 WB | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| TR 10-1 WB | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| TR 10-1.25 WB | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| TR 10-1.5 WB | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| TR 10-2 WB | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| TR 12-1 WB | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 60 |
| TR 12-1.5 WB | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| TR 12.5-1.25 WB | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| TR 12-2 WB | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| TR 14-1.5 WB | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| TR 14-2 WB | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| TR 15-1.5 WB | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| TR 16-2 WB | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| TR 18-2 WB | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| TR 20-2 WB | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| TR 22-2 WB | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| TR 25-2.5 WB | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| TR 28-2.5 WB | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
| TR 30-2.5 WB | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |

BD = рабочее давление

Варианты изделия

| | |
|--------|--|
| TR WGE | Пластмассовая труба из PA 12, мягкая, желтый |
|--------|--|



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

03.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

TR WB

Пластмассовая труба из PA 12, мягкая

HANSA FLEX
