## TR WGE

## Пластмассовая труба из РА 12, мягкая



Свойства			
Область применения	Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Автомобильная техника Лабораторная техника и пищевая промышленность		
Особые признаки	Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес		
Внутренний слой	Полиамид		
Вставка	нет		
Наружный слой	Полиамид		
Цвет	желтый		
Температура min.	-60 °C		
Температура max.	100 °C		
Область температур	Температурные пики до 120°C		
Рабочие среды	Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей		



## Указание

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.<br/>

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).<br/>br>

Темп.:  $20^{\circ}$ C /  $30^{\circ}$  C /  $40^{\circ}$ C /  $50^{\circ}$ C /  $60^{\circ}$ C /  $70^{\circ}$ C /  $80^{\circ}$ C /  $90^{\circ}$ C /  $100^{\circ}$ C /  $110^{\circ}$ C /  $120^{\circ}$ C <br/>
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Изделие					
Наименование	Внутренний Ø	Наружный Ø	Толщина стенок	BD* при 20°C	Мин. радиус изгиба
TR 04-0.5 WGE	(mm) 3,0	(mm) 4,0	(mm) 0,50	(bar) 19,0	(mm) 20
TR 04-0.5 WGE	2,7		0,50	26,0	20
TR 04-0.65 WGE	2,7	4,0	1,00	45,0	20
TR 04-1 WGE					25
	3,3	5,0	0,85	28,0	
TR 05-1 WGE	3,0	5,0	1,00	34,0	25
TR 06-1 WGE	4,0	6,0	1,00	27,0	30
TR 08-1 WGE	6,0	8,0	1,00	19,0	40
TR 08-1.25 WGE	5,5	8,0	1,25	26,0	40
TR 08-1.5 WGE	5,0	8,0	1,50	31,0	40
TR 10-1 WGE	8,0	10,0	1,00	15,0	60
TR 10-1.25 WGE	7,5	10,0	1,25	19,0	60
TR 10-1.5 WGE	7,0	10,0	1,50	23,0	50
TR 10-2 WGE	6,0	10,0	2,00	34,0	50
TR 12-1 WGE	10,0	12,0	1,00	12,0	60
TR 12-1.5 WGE	9,0	12,0	1,50	19,0	60
TR 12.5-1.25 WGE	10,0	12,5	1,25	15,0	75
TR 12-2 WGE	8,0	12,0	2,00	27,0	60
TR 14-1.5 WGE	11,0	14,0	1,50	16,0	80
TR 14-2 WGE	10,0	14,0	2,00	22,0	75
TR 15-1.5 WGE	12,0	15,0	1,50	15,0	90
TR 16-2 WGE	12,0	16,0	2,00	19,0	95
TR 18-2 WGE	14,0	18,0	2,00	16,0	100
TR 20-2 WGE	16,0	20,0	2,00	14,0	120
TR 22-2 WGE	18,0	22,0	2,00	13,0	150
TR 25-2.5 WGE	20.0	25,0	2,50	14,0	150
TR 28-2.5 WGE	23.0	28,0	2,50	13,0	150
TR 30-2.5 WGE	25,0	30,0	2,50	8,0	260

BD = рабочее давление

Варианты изделия

Пластмассовая труба из РА 12, мягкая, синий



