


### Свойства

<b>Область применения</b>	Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Строительство резервуаров и приборостроение Лабораторное оборудование
<b>Особые признаки</b>	Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес
<b>Внутренний слой</b>	Полиэтилен
<b>Вставка</b>	нет
<b>Наружный слой</b>	Полиэтилен
<b>Цвет</b>	красный
<b>Температура min.</b>	-10 °C
<b>Температура max.</b>	60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Консистентная смазка Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также к большинству растворителей



### Указание

От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.  
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).  
Темп.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C  
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

### Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	BD* при 20°C (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
TRPE 04-0.5 WR	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WR	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WR	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WR	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WR	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WR	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WR	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WR	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WR	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WR	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WR	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WR	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WR	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WR	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WR	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WR	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WR	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WR	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WR	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WR	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WR	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WR	25,0	30	2,50	5	260

BD = рабочее давление

### Варианты изделия

TRPE WB	Шланг из полиэтилена, синий
TRPE WGE	Шланг из полиэтилена, желтый
TRPE WS	Шланг из полиэтилена, черный
TRPE WT	