


Свойства					
Применение	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media				
Область применения	Основная область применения - химическая и пищевая промышленность				
Исполнение	вставка со спиральным гофрированием из белого ПТФЭ				
Свойства	Due to the wide curl good self-cleaning properties Для применения в пищевой промышленности				
Материал шланга	PTFE (политетрафторэтилен)				
Оплетка	1 оплетка из 1.4301 / 1.4306				
Температура min.	-70 °C				
Температура max.	260 °C				
Температура	только для шланга				
Допуск	На исходный материал выдано разрешение FDA.				
Исполнение Свойства Материал шланга Оплетка Температура min. Температура max. Температура	пищевая промышленность вставка со спиральным гофрированием из белого ПТФЭ Due to the wide curl good self-cleaning properties Для применения в пищевой промышленности РТГЕ (политетрафторэтилен) 1 оплетка из 1.4301 / 1.4306 -70 °C 260 °C только для шланга На исходный материал выдано разрешение				





Указание

Приведенные значения давления относятся только к шлангам. The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting

От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.

(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
br>

Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

Коэф.: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

И	ЗД	ел	ие
---	----	----	----

Наименовани	Внутренний Ø min. (mm)	Внутренний Ø max. _(mm)	Hаружный Ø min. _(mm)	Hаружный Ø max. _(mm)	Толщина стенок _(mm)	Мин. радиус изгиба _(mm)	Рабочее давление при 20° С (стат.) (bar)	Bec на м (kg)
ATWE 006	6,1	6,7	9,3	9,9	0,75	18	172,0	0,140
ATWE 008	7,9	8,5	12,3	12,9	0,60	20	138,0	0,160
ATWE 010	9,5	10,2	12,8	14,5	0,65	20	138,0	0,152
ATWE 013	12,5	13,1	17,8	19,2	0,80	25	103,0	0,253
ATWE 016	15,7	16,4	21,8	24,0	0,80	51	83,0	0,304
ATWE 020	19,0	19,7	24,0	27,0	1,00	64	69,0	0,374
ATWE 025	25,5	26,2	32,2	36,1	1,00	89	46,0	0,543
ATWE 032	32,0	32,5	40,2	41,3	1,00	125	34,0	0,635
ATWE 040	38,0	38,9	47,8	49,0	1,00	152	30,0	0,840
ATWE 050	50,9	51,9	60,5	62,3	1,10	200	23,0	1,000

Варианты изделия

ATSE Гофрированный шланг из РТFE, вставка со спиральным гофрированием из черного ПТФЭ