

Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Благодаря специальной форме гофрировки пригоден для применения в пищевой и химической промышленности |
| Исполнение | кольцевое гофрирование одностенный wide corrugated |
| Свойства | Шлангопровод согласно DIN 2827 |
| Материал шланга | Высококачественная сталь 1.4404 |
| Оплетка | 1 оплетка из 1.4301 |
| Норма | DIN EN ISO 10380 |
| Температура min. | -200 °C |
| Температура max. | 550 °C |
| Температура | только для шланга |
| Допуск | DVGW W543 Water approval up to NW 32 |



Указание

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | Ø ID (мм) | Ø AD (мм) | Допуски Дв / Дн (мм) | Радиус изгиба, статический (мм) | Радиус изгиба, динамический (мм) | Рабочее давление при 20°C (стат.) (bar) |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|
| FBA 006 | 6,20 | 11,40 | 0,30 | 23 | 110 | 140,0 |
| FBA 008 | 8,50 | 15,20 | 0,30 | 28 | 130 | 115,0 |
| FBA 010 | 10,40 | 17,80 | 0,30 | 32 | 150 | 100,0 |
| FBA 013 | 12,40 | 20,20 | 0,40 | 39 | 165 | 80,0 |
| FBA 016 | 15,40 | 24,10 | 0,40 | 50 | 195 | 63,0 |
| FBA 020 | 20,30 | 29,90 | 0,40 | 60 | 225 | 50,0 |
| FBA 025 | 25,40 | 36,40 | 0,40 | 73 | 260 | 40,0 |
| FBA 032 | 32,30 | 45,40 | 0,50 | 90 | 300 | 40,0 |
| FBA 040 | 40,20 | 54,40 | 0,50 | 115 | 340 | 32,0 |
| FBA 050 | 50,00 | 67,30 | 0,60 | 140 | 390 | 32,0 |
| FBA 065 | 64,90 | 83,40 | 0,70 | 175 | 460 | 25,0 |
| FBA 080 | 79,60 | 102,60 | 0,80 | 240 | 660 | 23,0 |
| FBA 100 | 101,50 | 129,50 | 0,80 | 290 | 750 | 15,0 |
| FBA 125 | 126,00 | 155,00 | 1,00 | 340 | 1000 | 13,0 |
| FBA 150 | 149,00 | 177,00 | 1,00 | 390 | 1250 | 11,0 |

Варианты изделия

FBO Металлический шланг, без оплетки