


Свойства				
Область применения	пагодаря специальной форме гофрировки ригоден для применения в пищевой и имической промышленности			
Исполнение	нение кольцевое гофрирование одностенный wide corrugated			
Свойства	Шлангопровод согласно DIN 2827			
Материал шланга	Высококачественная сталь 1.4404			
Оплетка	без оплетки			
Норма	DIN EN ISO 10380			
Температура min.	200 °C			
Температура max.	550 °C			
Температура	ратура только для шланга			





Указание

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие						
Наименование	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски Дв / Дн _(mm)	Радиус изгиба, статический (mm)	Рабочее давление при 20°С (стат.)	
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0	
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0	
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0	
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0	
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5	
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3	
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0	
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3	
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2	
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1	
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3	
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4	
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5	
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4	
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3	

Варианты изделия

FBA Металлический шланг, 1 оплетка из 1.4301