

Свойства

Область применения для компрессоров, используемых в сложных условиях эксплуатации в горнодобывающей промышленности, в каменоломнях, надземном и подземном строительстве, на судостроительных заводах, автозаправочных станциях
Область низкого давления

Особые признаки Электрическое сопротивление R меньше 10 000 000 Ом
Отсутствие LABS, отделительных средств и жиров

Норма DIN 20018, EN ISO 2398

Внутренний слой Нитрильный каучук

Вставка Оплетки из синтетических нитей

Наружный слой Нитрильный каучук

Цвет черный с синими полосами

Температура min. -40 °C

Температура max. 70 °C

Рабочие среды Вода
Сжатый воздух с масляным туманом



Изделие

| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина стенок (мм) | Рабочее давление (bar) | Мин. радиус изгиба (мм) |
|--------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| КОМП 19-6 Т | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| КОМП 25-7 Т | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |