

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | для компрессоров, используемых в сложных условиях эксплуатации в горнодобывающей промышленности, в каменоломнях, надземном и подземном строительстве, на судостроительных заводах, автозаправочных станциях Область низкого давления |
| Особые признаки | Электрическое сопротивление R меньше 10 000 000 Ом Отсутствие LABS, отделительных средств и жиров |
| Норма | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| Внутренний слой | Нитрильный каучук |
| Вставка | Оплетки из синтетических нитей |
| Наружный слой | Нитрильный каучук |
| Цвет | черный с синими полосами |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 70 °C |
| Рабочие среды | Вода Сжатый воздух с масляным туманом |



Изделие

| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (мм) | Наружный Ø (мм) | Толщина стенок (мм) | Рабочее давление (bar) | Мин. радиус изгиба (мм) |
|--------------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| КОМП 19-6 Т | 3/4" | 19 | 31 | 6 | 25,0 | 95 |
| КОМП 25-7 Т | 1" | 25 | 39 | 7 | 25,0 | 125 |