


Свойства					
Область применения	Строительная промышленность Сельскохозяйственная техника				
Особые признаки	Чрезвычайно высокая износостойкость, гибкость, стойкость к давлению, истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям Наружная оболочка с небольшим оребрением				
Внутренний слой	Прочный, очень гибкий, гладкий, пластифицированный ПВХ				
Вставка	Усиливающая спираль из стойкого к ударам и давлению ПВХ				
Наружный слой	Прочный, очень гибкий, гладкий, пластифицированный ПВХ				
Температура min.	-5 °C				
Температура тах.	60 °C				
Рабочие среды	Вода				



Указание

Все цифры обозначения, например, "-6" не указывают на толщину стенки

Изделие										
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Толщина стенок	BD* при 20°C	Продавливающее усилие	Вакуум	Мин. радиус изгиба	Длина рулона		
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)		
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50		
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50		
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50		
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50		
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50		
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50		
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50		
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50		

BD = рабочее давление