

0					
Свойства					
Область применения	Строительная промышленность				
Особые признаки	С рифленой поверхностью				
Норма	DIN 53516				
Внутренний слой	Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию				
Вставка	Четыре высокопрочные синтетические текстильные прослойки с медным проводом				
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью				
Цвет	черный				
Температура min.	-40 °C				
Температура max.	70 °C				
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов				



Изделие									
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Наружный Ø	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба	Длина рулона		
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)		
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40		
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40		
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40		
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40		
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40		
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40		