



Свойства

Модель	Направляющее кольцо
Скорость скольжения max.	0,8 м/с
Удельное давление	при 20°C 15 Н/мм ² ; при 100°C 10 Н/мм ²
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	вложить в паз
Материал	Полиформальдегид + стекловолокно
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 -0,05	+0,10 0



Указание

Расчет поперечного усилия; $F = p \times D \times L \times n$
 F = максимальное поперечное усилие (N)
 p = максимальное напряжение поверхности (Н/мм²)
 $D \times L$ = проецируемая поверхность (мм²)
 n = количество колец

Описание

простая обработка паза и монтаж
высокая допустимая нагрузка
незначительный износ и малый коэффициент трения (между 0,05 и 0,1), возможна поставка
разных размеров

Указания по заказу

Изготовление направляющих колец с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)
E-DWR 20-2-9.6	20	16	9,6
E-DWR 22-2-9.6	22	18	9,6
E-DWR 25-2-9.6	25	21	9,6
E-DWR 28-2-9.6	28	24	9,6
E-DWR 30-2-9.6	30	26	9,6
E-DWR 32-2-9.6	32	28	9,6
E-DWR 34-2-9.6	34	30	9,6
E-DWR 34-2-16	34	30	16,0
E-DWR 35-2-9.6	35	31	9,6
E-DWR 36-2-9.6	36	32	9,6
E-DWR 40-3-9.6	40	34	9,6
E-DWR 40-2-9.6	40	36	9,6
E-DWR 45-3-9.6	45	39	9,6
E-DWR 45-2-9.6	45	41	9,6
E-DWR 50-3-9.6	50	44	9,6
E-DWR 50-3-12.8	50	44	12,8
E-DWR 55-3-12.8	55	49	12,8
E-DWR 56-3-12.8	56	50	12,8
E-DWR 60-3-12.8	60	54	12,8
E-DWR 63-3-12.8	63	57	12,8
E-DWR 65-3-12.8	65	59	12,8
E-DWR 70-3-12.8	70	64	12,8
E-DWR 74-3-12.8	74	68	12,8
E-DWR 75-3-12.8	75	69	12,8
E-DWR 80-3-12.8	80	74	12,8
E-DWR 85-3-12.8	85	79	12,8
E-DWR 90-3-10	90	84	10,0
E-DWR 100-3-12.8	100	94	12,8



Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)
E-DWR 105-3-12.8	105	99	12,8
E-DWR 110-3-12.8	110	104	12,8
E-DWR 115-3-12.8	115	109	12,8
E-DWR 120-3-12.8	120	114	12,8
E-DWR 125-3-12.8	125	119	12,8
E-DWR 135-3-12.8	135	129	12,8
E-DWR 135-3-19.2	135	129	19,2
E-DWR 140-3-12.8	140	134	12,8
E-DWR 150-3-12.8	150	144	12,8
E-DWR 155-3-19.2	155	149	19,2
E-DWR 160-3-19.2	160	154	19,2
E-DWR 165-3-19.2	165	159	19,2
E-DWR 250-3-19.2	250	244	19,2