
## **INDU WAS SD**

## Всасывающий и напорный водяной шланг



Свойства	
Область применения	Всасывающие и напорные системы низкого давления Промышленность и строительство
Норма	ISO 1307
Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина
Цвет	черный
Температура min.	-25 °C
Температура тах.	70 °C
Рабочие среды	Вода



Изделие									
Наименование	Дюймы	Внутренний Ø <sub>(mm)</sub>	Hаружный Ø <sub>(mm)</sub>	Толщина стенок <sub>(mm)</sub>	Рабочее давление <sub>(bar)</sub>	Продавливающее усилие <sub>(bar)</sub>	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба <sub>(mm)</sub>	Длина рулона <sup>(m)</sup>
INDU WAS 25-5 SD	1"	25,4	35	5,0	10,0	30	0,93	153	40
INDU WAS 32-5 SD	1.1/4"	32,0	42	5,0	10,0	30	0,93	192	40
INDU WAS 38-5 SD	1.1/2"	38,0	48	5,0	10,0	30	0,93	228	40
INDU WAS 45-5 SD	1.3/4"	44,5	55	5,0	10,0	30	0,93	267	40
INDU WAS 51-5.5 SD	2"	51,0	62	5,5	10,0	30	0,93	306	40
INDU WAS 63-6 SD	2.1/2"	63,5	75	6,0	10,0	30	0,93	381	40
INDU WAS 70-8 SD	2.3/4"	70,0	86	8,0	10,0	30	0,93	420	40
INDU WAS 76-6.5 SD	3"	75,0	89	7,0	10,0	30	0,93	458	40
INDU WAS 102-6.5 SD	4"	101,6	115	6,5	10,0	30	0,93	610	40
INDU WAS 127-8.5 SD	5"	127,0	144	8,5	10,0	30	0,93	762	40
INDU WAS 152-8.5 SD	6"	152,4	169	8,5	10,0	30	0,93	915	40
INDU WAS 203-10.5 SD	8"	203,2	224	10,5	10,0	30	0,93	1219	40
INDU WAS 254-16 SD	10"	254,0	275	16,0	10,0	30	0,93	1524	40