

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Для разгрузки цемента, песка, гравия и гранулята из бункерных автомобилей |
| Особые признаки | Коэффициент износа согласно DIN 53516 < 65 мм ³ |
| Норма | ISO 1307 |
| Внутренний слой | Изолирующая резина с высокой стойкостью к истиранию |
| Вставка | Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и медный провод |
| Наружный слой | Специальная синтетическая резина, очень стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям, с рифленой поверхностью. |
| Цвет | черный |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 70 °C |
| Рабочие среды | Цемент Песок Щебень Гранулированные материалы |



Изделие

| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина рулона (m) |
|--------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| SILO 25-6 | 1" | 25,4 | 37,0 | 10,0 | 30 | 254 | 40 |
| SILO 32-6 | 1.1/4" | 32,0 | 44,0 | 10,0 | 30 | 320 | 40 |
| SILO 38-6 | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 10,0 | 30 | 380 | 40 |
| SILO 51-6.5 | 2" | 50,8 | 64,5 | 10,0 | 30 | 508 | 40 |
| SILO 63-7 | 2.1/2" | 63,5 | 77,0 | 10,0 | 30 | 635 | 40 |
| SILO 76-7 | 3" | 76,2 | 90,0 | 10,0 | 30 | 762 | 40 |
| SILO 90-7 | 3.1/2" | 90,0 | 104,0 | 10,0 | 30 | 900 | 40 |
| SILO 102-8 | 4" | 101,6 | 118,0 | 10,0 | 30 | 1016 | 40 |
| SILO 127-9.5 | 5" | 127,0 | 146,0 | 10,0 | 30 | 1270 | 40 |
| SILO 152-10 | 6" | 152,4 | 172,0 | 10,0 | 30 | 1524 | 40 |
| SILO 203-11 | 8" | 203,2 | 225,0 | 10,0 | 30 | 2032 | 20 |
| SILO 254-11 | 10" | 254,0 | 276,0 | 10,0 | 30 | 2540 | 20 |