

Свойства					
Область применения	Химическая промышленность				
Внутренний слой	Polyamide (PA)				
Вставка	one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert				
Наружный слой	Полиуретан				
Цвет	черный				
Температура min.	-40 °C				
Температура max.	100 °C				
Область температур	limited to +70°C for air and water based fluids				
Рабочие среды	Растворители				



Дополнительная информация

Безопасность: 4 : 1

Изделие										
Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø	Наружный Ø	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба		
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)		
NY 506	6	4	1/4"	6,6	12,7	700,0	2800	35		
NY 508	8	5	5/16"	8,1	16,0	700,0	2800	60		
NY 510	10	6	3/8"	9,8	18,7	700,0	2800	90		
NY 513	12	8	1/2"	13,0	23,2	590,0	2360	100		
NY 516	16	10	5/8"	16,3	26,6	500,0	2000	160		
NY 520	19	12	3/4"	19,5	30,5	450,0	1800	180		
NY 525	25	16	1"	25,8	38,1	315,0	1260	250		

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр