


Свойства					
Область применения	Рельсовые транспортные средства				
Норма	EN 854 2 TE EN 45545-2				
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина				
Вставка	Одна или две прослойки в виде текстильной оплетки				
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая				
Цвет	черный				
Температура min.	-40 °C				
Температура тах.	100 °C				
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)				
Рабочие среды	Минеральное масло Гликоль Вода (от 0 °C до + 85 °C)				



Изделие									
Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø _(mm)	Hаружный Ø _(mm)	Рабочее давление _(bar)	Испытательное давление _(bar)	Продавливающее усилие _(bar)	Мин. радиус изгиба _(mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр