


AUTOGEN BLAU

Autogénová hadica, modrá

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Oblasť použitia | Použitie pri zváraní plynom |
| Blok popisu | hladká vonkajšia vrstva |
| Norma | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| Vnútoraná vrstva | syntetická guma |
| Vnútoraná vložka | jedna výpletová vložka z textilu |
| Vonkajšia vrstva | syntetická guma |
| Farba | modrá |
| Médiá | plynný kyslík |



Výrobok

| Označenie | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Dĺžka kladky (m) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| AUTOGEN BLAU 6-3.5 | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 100 |
| AUTOGEN BLAU 6-5 | 6 | 16 | 5,0 | 20,0 | 60 | 100 |