

AUTOGEN ROT

Autogénová hadica, červená

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Použitie pri zváraní plynom
Blok popisu	hladká vonkajšia vrstva
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Vnútoraná vrstva	syntetická guma
Vnútoraná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma
Farba	červená
Médiá	plynný acetylén



Výrobok

Označenie	Vnútoraný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Dĺžka kladky (m)
AUTOGEN ROT 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	100
AUTOGEN ROT 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	50