

PROPAN

Hadica pre plynný propán

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Propánové horáky
Norma	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Vnútoraná vrstva	NBR
Vnútoraná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma
Farba	oranžová
Teplota min.	-20 °C
Teplota max.	70 °C
Médiá	Bután Propán



Výrobok

Označenie	Vnútoraný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
PROPAN 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	65	100
PROPAN 6-5	6	14	4,0	20,0	60	75	100
PROPAN 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	85	100