

I-GTP A
Vedenie tyče, I-GTP

Vlastnosti

Konštrukcia	Vodiaci krúžok
Rýchlosť kĺzania max.	1,0 m/s
Pevnosť v tlaku podľa DIN 53454 (N/mm2)	270 N/mm2
Plošný tlak	35 N/mm2
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	120 °C
Médiá	Minerálne oleje
Montáž	vložte do drážky
Materiál	Bavlnené tkanivo s fenolovou živicou



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f7	H9	+0,20 0



Poznámka

Kalkulácia priečnej sily; F= p x D x L x n
F= maximálna priečna sila (N)
p= Maximálny plošný tlak (N/mm2)
D x L= premietnutá plocha (mm2)
n= Počet krúžkov

Popis

jednoduché spracovanie drážky na zabudovanie a montáž
nízky koeficient trenia.
vysoká nosnosť

Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)
IGTP 250 560 280 A	33	28	5,6
IGTP 250 970 550 A	60	55	9,7
IGTP 251 300 600 A	65	60	13,0
IGTP 251 500 500 A	55	50	15,0
IGTP 251 500 700 A	75	70	15,0
IGTP 251 500 800 A	85	80	15,0
IGTP 251 500 850 A	90	85	15,0
IGTP 251 500 900 A	95	90	15,0
IGTP 251 501 150 A	120	115	15,0
IGTP 251 520 700 A	75	70	15,2
IGTP 251 520 800 A	85	80	15,2
IGTP 251 520 900 A	95	90	15,2
IGTP 251 521 200 A	125	120	15,2
IGTP 251 600 650 A	70	65	16,0
IGTP 251 600 700 A	75	70	16,0
IGTP 251 600 800 A	85	80	16,0
IGTP 255 020 700 A	75	70	50,2
IGTP 255 020 800 A	85	80	50,2
IGTP 255 020 900 A	95	90	50,2
IGTP 256 021 000 A	105	100	60,2
IGTP 256 521 100 A	115	110	65,2
IGTP 257 021 200 A	125	120	70,2
IGTP 125 150 1500 A	155	150	15,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.