

Vlastnosti

Blok popisu	vysoko pružná a robustná bez LABS, antiadhezívnych prostriedkov a tukov nízky prietokový odpor
Vnútoraná vrstva	čierna, bezporézna, hladká vnútoraná vrstva EPDM
Vnútoraná vložka	syntetické priadze
Vonkajšia vrstva	EPDM necitlivý na ozón a UV žiarenie
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Rozsah teplôt	Teplotné špičky do 110°C
Médiá	Voda



Poznámka

Prevádzkový tlak sa vzťahuje na teplotu miestnosti

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútoraný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50