

NY 500

Termoplastová vysokotlaková hadica

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Oblasť použitia | Chemický priemysel |
| Vnútoraná vrstva | Polyamide (PA) |
| Vnútoraná vložka | one or two textile layers of aramide-fiber and a steel wire braided insert |
| Vonkajšia vrstva | Polyuretán |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Rozsah teplôt | limited to +70°C for air and water based fluids |
| Médiá | Rozpúšťadlo |



Dodatočné informácie

Bezpečnosť: 4 : 1

Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Clo | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|-----------|-----|--------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| NY 506 | 6 | 4 | 1/4" | 6,6 | 12,7 | 700,0 | 2800 | 35 |
| NY 508 | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 16,0 | 700,0 | 2800 | 60 |
| NY 510 | 10 | 6 | 3/8" | 9,8 | 18,7 | 700,0 | 2800 | 90 |
| NY 513 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 23,2 | 590,0 | 2360 | 100 |
| NY 516 | 16 | 10 | 5/8" | 16,3 | 26,6 | 500,0 | 2000 | 160 |
| NY 520 | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 450,0 | 1800 | 180 |
| NY 525 | 25 | 16 | 1" | 25,8 | 38,1 | 315,0 | 1260 | 250 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka