

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Blok popisu | Tvrdosť: 95-98° Shore A veľmi dobrá pružnosť za chladu Vysoká a odolnosť voči oteru |
| Vnútorňá vrstva | Polyuretán |
| Vnútorňá vložka | žiadne |
| Vonkajšia vrstva | Polyuretán |
| Farba | transparentný |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 60 °C |
| Médiá | odolná voči starnutiu v kyslíku a ozónu odolnosť voči alifatickým uhľovodíkom a väčšine mazacích olejov odolnosť voči hydrolyze a mikróbom |



Poznámka

Od 20 °C berte do úvahy faktor redukcie tlaku.

(Max. prevádzkový tlak = Prevádzkový tlak x koeficient).

Teplota: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Koeficient: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Výrobok

| Označenie | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRPU 04-0.65 T | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| TRPU 04-1 T | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| TRPU 05-1 T | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| TRPU 06-1 T | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| TRPU 08-1.25 T | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| TRPU 10-1 T | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| TRPU 10-1.25 T | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| TRPU 10-1.5 T | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = Prevádzkový tlak

Variety produktu

| | |
|----------------|-------------------------------|
| TRPU B | Hadica z polyuretánu, modrá |
| TRPU GE | Hadica z polyuretánu, žltá |
| TRPU R | Hadica z polyuretánu, červená |
| TRPU S | Hadica z polyuretánu, čierny |