

PROPAN

Cev za propan

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe	gorilnik na propan
Standard	EN ISO 3821 (formerly EN 559)
Notranja plast	NBR
Vloga	rogoznica iz tekstila
Zunanja plast	sintetična guma
Barva	oranžno
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	butan propan



Artikel

Opis	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PROPAN 6-3.5	6	13	3,5	20,0	60	65	100
PROPAN 6-5	6	14	4,0	20,0	60	75	100
PROPAN 9-3.5	9	16	3,5	20,0	60	85	100