


Lastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Območje uporabe | krmilni vodi v hidravliki in pnevmatiki tehnika vozil laboratoriji in prehrabna industrija |
| Posebne značilnosti | odporno na temperature in vremenske razmere majhna teža |
| Notranja plast | poliamid |
| Vloga | brez |
| Zunanja plast | poliamid |
| Barva | rdeče |
| Temperatura min. | -60 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| območje temperatur: | temperaturne konice do 120°C |
| Sredstva | mineralno olje mast goriva odporno proti vodenim kislinam, lugom in solem |



Navodilo

Od 20 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.

(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).

Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C / 70 °C / 80 °C / 90 °C / 100 °C / 110 °C / 120 °C

Faktor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

Artikel

| Opis | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | debelina stene (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TR 04-0.5 WR | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
| TR 04-0.65 WR | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 26,0 | 20 |
| TR 04-1 WR | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 45,0 | 20 |
| TR 05-0.85 WR | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
| TR 05-1 WR | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,0 | 25 |
| TR 06-1 WR | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
| TR 08-1 WR | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 19,0 | 40 |
| TR 08-1.25 WR | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
| TR 08-1.5 WR | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
| TR 10-1.5 WR | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
| TR 10-1.25 WR | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
| TR 10-1 WR | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 60 |
| TR 10-2 WR | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 34,0 | 50 |
| TR 12-1 WR | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 55 |
| TR 12-1.5 WR | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
| TR 12.5-1.25 WR | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 15,0 | 75 |
| TR 12-2 WR | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
| TR 14-1.5 WR | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
| TR 14-2 WR | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 22,0 | 75 |
| TR 15-1.5 WR | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
| TR 16-2 WR | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 19,0 | 95 |
| TR 18-2 WR | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 100 |
| TR 20-2 WR | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 120 |
| TR 22-2 WR | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
| TR 25-2.5 WR | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 14,0 | 150 |
| TR 28-2.5 WR | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
| TR 30-2.5 WR | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |

BD = obratovalni tlak

Variante izdelka

| | |
|---------------|---|
| TR WB | Cev iz umetne mase PA 12, mehka, modro |
| TR WGE | Cev iz umetne mase PA 12, mehka, rumeno |
| TR WS | Cev iz umetne mase PA 12, mehka, črno |
| TR WT | Cev iz umetne mase PA 12, mehka, prosojno |